

QOLOR

INTERNI

QOLORMATT

**Lavabile extra coprente
opaca mascherante**

Opaca mascherante
Facile applicazione
Ottima copertura
Alta bianchezza
Antiriflesso



DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile murale opaco mascherante antiriflesso con buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Ottima per la rifinitura di superfici murali interne ed esterne, anche su supporti in cartongesso, perché unisce ottima copertura, alto punto di bianco, pennellabilità e distensione superiori, elevata traspirazione con buona resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Applicabile su superfici in cartongesso previo trattamento opportuno. Adatto per scuole, uffici, appartamenti, depositi, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,62 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilversatato	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	62% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco < 6 gloss	Diluzione	Acqua potabile 35% Penello 25% Rullo 40% Spruzzo/Airless
Resist/Lavaggio	Classe 2 (EN 13300)	Resa indicativa	10-12 mq/l per mano
Lavabilità	dopo 15 giorni	Numero mani	2
Permeabilità al vapore acqueo	Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Finezza	Fine (EN ISO 787-18)	COV	4,5 g/l
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)		
Presa di sporco	Molto Bassa		
Confezioni	13 - 4 litri		

Per colori forti su basi neutre la diluzione è del 10-20%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere QOLORSTUCK oppure stucco in pasta QOLORREADY. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Applicare come isolante fissativo il QOLORFIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggete dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterante le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.