

QOLOR

ESTERNI

QOLORQUARZ

Quarzo fino per esterni

Per interno ed esterno
Facile applicazione
Satinato, liscio
Alta copertura
Traspirante
Riempitivo



DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Prodotto a granulometria fine dotato di notevole resistenza alle intemperie, all'abrasione e all'umido. Adatto per rivestire interni ed esterni, capannoni prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed agli smog industriali ed urbani.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda, intonaci di sabbia e calce aerea, nuovi o già pitturati, supporti in gesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	70% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss	Diluzione	Acqua potabile 20-30% Penello 15-25% Rullo 25-35% Spruzzo/ Airless
Resist/Lavaggio	Classe 2 (EN 13300)	Resa indicativa	5-6 mq/l per mano
Lavabilità	15 giorni	Numero mani	2
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu.s = S_d = 0,27 m$ (UNI EN ISO 7783-2 - UNI EN 1062-1)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Assorbimento d'acqua	$W = 0,60 kg/m^2h0,5$ (UNI EN 1062-3)	COV	5 g/l
Resistenza alcali	Ottima (UNI 10795)		
Copertura	Classe 2 (ISO 6504-3)		
Confezioni	14 - 5 - 1 litri		

Per colori forti su basi neutre la diluzione è del 10-15%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti; livellare le irregolarità con prodotti idonei per il consolidamento dei supporti; carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

Su supporti lisci è consigliabile dare una mano di QOLORFIX in tinta.

In caso di supporti sfarinanti è consigliabile dare una mano di QOLORPLIO diluito al 50% con diluente sintetico.

Se i supporti si presentano non omogenei è consigliabile dare una mano di QOLORFOND ACRILICO.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 1 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.